

MM BLOOM PREMIUM

hochweiss, holzfrei, chlorfrei, ColorLok

Physikalische Werte	Referenz	Zielwert
Grammatur (g/m ²)	ISO 536	80 +/-2
Dicke (µm)	ISO 534	108 +/-3
Glätte Bendtsen (ml/min)	ISO 8791-2	180 +/-50
Feuchtigkeit (%)	ISO 287	3.5 – 5.0

Optische Werte	Referenz	Zielwert
Weisse (CIE)	ISO 11475	161 +/-3
Weisse (ISO)	ISO 2470-2	109 +/-2
Opazität (%)	ISO 2471	94 +2/-1

Labels und Zertifizierungen

- ISO 14001 / Umweltmanagementsystem
- ISO 9001 / Qualitätsmanagementsysteme
- ISO 9706 / Alterungsbeständigkeit
- ISO 45001 / Arbeitssicherheit & Gesundheit
- ISO 50001 / Systematisches Energiemanagement
- 0 % Plastik in Verpackungsmaterial

